BONDEX TEAK OIL
OLIO PER LEGNO

Olio naturale per uso interno ed esterno. Resistente all'acqua e all'alcol (detergenti). Sottolinea la grana del legno. Elevata penetrazione. Assicura una protezione idrorepellente. Ridona al legno la sua naturale bellezza. Di facile manutenzione.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	10140DSC44X90
Tipo prodotto	Olio a solvente per legno.
Applicazioni	Utilizzare su mobili in legno da giardino – in particolare legni tropicali ed esotici come anche per mobili all'interno.
Forma	Pronto all'uso.
Substrato	La superficie deve essere pulita, asciutta e stabile.
Pretrattamento	Pulire la superficie con acquaragia. Rimuovere le macchie con della carta abrasiva imbevuta in Bondex Teak Oil.
Trattamento	Mescolare bene prima e durante l'applicazione. Chiudere bene la latta dopo l'uso.

Metodo applicativo	Panno morbido o pennello.
Diluizione	Non diluire.
Pulizia degli attrezzi	Acquaragia. Panni imbevuti nel prodotto possono prendere fuoco spontaneamente. Consigliamo di immergere i prodotti in acqua per 1-2 ore prima di buttarli.

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO

Odore	Forte.
Resa	Ca. 10-15 m^2/l – a seconda del tipo del legno e del substrato.
Essiccazione	Asciutto al tatto: ca. 6-12 ore. Riverniciabile: ca. 24 ore (misurazione a 23°C e umidità dell'aria standard 60%). Possono verificarsi variazioni nell'essiccazione a seconda della temperatura, dell'umidità, del substrato, quantità applicata, quantità e qualità dei prodotti detergenti e la ventilazione.
Immagazzinamento	5 anni in contenitori chiusi. Durata limitata dopo l'apertura.
Conservazione	Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ben chiusi. Conservare al fresco all'asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.

DATI TECNICI

Tipo prodotto	Olio per legno.
Densità	Ca. 0.9 g/ml.
Peso specifico	1.0-1.1 kg/l.
Infiammabilità	62°C, Pensky Martens.
Residuo secco	Ca. 50 W/W% / 44.5 v/%.
Viscosità	Ca. 13 sec./DIN CUP 4 mm (ISO 2431:1984, 23°C).
Lucentezza	Opaco.

COMPOSIZIONE

Legante Alchidico.

Solvente Acquaragia.

Pigmenti Nessun pigmento.

SICUREZZA E AMBIENTE

Generale E' necessario rispettare le norme di sicurezza comuni per il lavoro con pitture e vernici. Ulteriori informazioni cono disponibili nella nostra scheda dati sulla sicurezza dei materiali su www.jota.it.

Smaltimento Non gettare i residui nelle fognature o nell'ambiente. Non versare gli scarti del prodotto nelle fogne, nelle riserve idriche o nel suolo. Consegnare il prodotto avanzato allo smaltimento dei rifiuti locale. La lattina vuota può essere riciclata (verificare con il suto di smaltimento dei rifiuti locale o con le autorità locali).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Specie di legno Cedro rosso occidentale, cedro giallo dell'Alaska, larice e altri tipi di legno simili contengono tannini, che possono respingere la vernice e/o l'impregnante. Prima di procedere con il trattamento, effettuare una prova su una piccola area e verificare il risultato.

Notare che tutto il legno tenero può ritirarsi o gonfiarsi fino al 12%. Nessuna pellicola è in grado di adattarsi a questo tipo di movimento e quindi un'umidità massima del 18% è il limite per l'applicazione del trattamento.

Iroko, Teak, albero della gomma e alcune altre specie di legno contengono «olio», che può ritardare l'essiccazione e risultare in una superficie non uniforme dopo l'essiccazione. Si può provare a pulire la superficie con un diluente per la cellulosa e quindi carteggiare con grana 220. Applicare una piccola quantità come prova su una piccola area. Informiamo che non esiste garanzia per un risultato soddisfacente.

L'Ipè diventa grigio dopo il rivestimento con oli, ma con un lavaggio a macchina dopo l'usura del rivestimento si può tornare al colore originale.

Poiché il legno è un materiale organico, non è garantito che la stessa specie legnosa reagisca allo stesso modo in aree diverse, quando viene trattata/rivestita/colorata. Per ulteriori informazioni e schede di sicurezza: www.jota.it

La presente scheda tecnica ha lo scopo di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni d'uso conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni d'uso sono a titolo puramente informativo e in nessun caso avranno la precedenza su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto delle condizioni di un particolare sito, né impegneranno la responsabilità di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni delle Schede Tecniche relative a questo prodotto. Scarica le schede tecniche da www.jota.it.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00
www.bondexwood.com