SCHEDA TECNICA
10130DSC12X38 / #1297

GORI 38 PROTECT

Olio per terrazze

GORI 38 è un olio speciale per la cura e manutenzione di terrazze in legno all'esterno. Forma una superficie resistente all'acqua e previene la formazione di funghi e muffa sulla superficie.

DECRIZIONE PRODOTTO

Utilizzo	Terrazze in legno all'esterno. Adatto a tutti i tipi di legno – anche legni esotici, come: teak, nyatoh, bangkirai, meranti e ipé, come anche legno trattato in autoclave. Per larice, consigliamo un pretrattamento con un preservante GORI.
Forma	Pronto all'suo.
Substrato	La superficie deve essere pulita, asciutta e stabile. L'umidità del legno non deve essere superiore al 18%.
Pretrattamento	Pulire con acqua e sapone le superfici pretrattate. Rimuovere la muffa utilizzando un detergente per legno. Pulire con acqua. Spazzolare il legno deteriorato fino ad arrivare al legno sano. Se necessario, utilizzare un'idropulitrice (pressione moderata). Se desiderato, applicare un preservante GORI su legno nuovo non trattato per proteggerlo da alghe e funghi. Non è necessario un preservante per legno duro o impregnato a pressione.
Trattamento	2 mani di GORI 38. Applicare a pennello lungo le venature del legno fino alla sua completa saturazione. Rimuovere l'eccesso di olio con un panno priva di pilucchi dopo ca. 15-30 minuti. Manutenzione: una volta all'anno se necessario 1-2 applicazioni di GORI 38.
Metodo applicativo	Evitare l'applicazione sotto la luce diretta del sole. Durante l'applicazione e l'essiccazione la temperatura deve essere al di sopra dei 5°C con umidità relativa inferiore al 50%.
Diluizione	Non diluire.
Pulizia degli attrezzi	Acquaragia.

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO

Odore	Forte. Inodore dopo l'essiccazione.
Resa	Ca. 10-16 m²/l. La resa dipende dal tipo e porosità del legno, dalla condizione della superficie, specie, taglio e struttura del legno.
Essiccazione	L'essiccazione dipende da: temperatura, umidità, ventilazione e quantità di prodotto applicato. Asciutto al tatto: ca. 3-5 ore. Riverniciabile: ca. 24 ore. Misurazioni a 23°C e umidità inferiore al 50%. La terrazza è utilizzabile dopo 2 giorni dall'applicazione.
Conservazione	3 anni in contenitori chiusi. Conservazione limitata dopo l'apertura.
Immagazzinamento	Conservare e trasportare al riparo del gelo e in contenitori chiusi. Conservare al fresco e all'asciutto al riparo dalla luce solare diretta.

DATI TECNICI

Tipo prodotto	Olio naturale.
Densità	0.87-0.91 g/m³.
Infiammabilità	63°C.
Residuo secco	45.1-49.0 vol. %.
Viscosità	Sottile.
Lucentezza	Opaco.

COMPOSIZIONE

Legante	Alchidico/olio di semi di lino.
Solvente	Idrocarburi alifatici/acquaragia.
Pigmenti	Pigmenti organici e inorganici.
Additivi	Fungicida: IPBC.

SICUREZZA E AMBIENTE

Generale	E' necessario rispettare le norme di sicurezza comuni per il lavoro con pitture e vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di sicurezza su www.jota.it.

Smaltimento

Non gettare i residui nelle fognature o nell'ambiente. Non versare gli scarti del prodotto nelle fogne, nelle riserve idriche o nel suolo. Consegnare il prodotto avanzato allo smaltimento dei rifiuti locale. La lattina vuota può essere riciclata (verificare con il sito di smaltimento dei rifiuti locale o con le autorità.)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Specie di legno

Cedro rosso occidentale, cedro giallo dell'Alaska, larice e altri tipi di legno simile contengono tannini, che possono respingere la vernice e/o l'impregnante. Prima di procedere con il trattamento, effettuare una prova su una piccola area e verificare il risultato.

Notare che tutto il legno può ritirarsi o gonfiarsi fino al 12%. Nessuna pellicola è in grado di adattarsi a questo tipo di movimento e quindi un'umidità massima del 18% è il limite per l'applicazione del trattamento.

Iroko, Teak, albero della gomma e alcune altre specie di legno contengono «olio», che può ritardare l'essiccazione e risultare in una superficie non uniforme dopo l'essiccazione. Si può provare a pulire la superficie con un diluente a base di cellulosa e quindi carteggiare con grana 220. Applicare una piccola quantità come prova su una piccola area. Informiamo che non esiste garanzia per un risultato soddisfacente.

L'Ipé diventa grigio dopo il trattamento con oli, ma con un lavaggio a macchina dopo l'usura del rivestimento si può tornare al colore originale.

Poiché il legno è un materiale organico, non è garantito che la stessa specie legnosa reagisca allo stesso modo in aree diverse, quando viene trattata/rivestita/colorata. Per ulteriori informazioni e schede di sicurezza: www.jota.it.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni d'uso conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni d'uso sono a titolo puramente informativo e in nessun caso avranno la precedenza su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né impegneranno la responsabilità di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni della Scheda Tecnica relativa a questo prodotto. Scarica le schede tecniche da www.jota.it.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00
export@ppg.com
www.gori.com