

Sistema di pittura murale BIOFA per pareti/soffitti interni
Trattamento del fondo per:



● **PRIMASOL** **3011**

Fondo	Trattamento preventivo
Calce fresca e intonaco di cemento*	Al più presto 6 settimane dopo l'applicazione dell'intonaco, pretrattare con il fissativo universale 1440 oppure con pittura murale diluita***.
Vecchia calce e intonaco di cemento*	Spazzolare le parti staccati, pretrattare con il fissativo universale 1440 oppure con pittura murale diluita***.
Intonaco di gesso	Togliere le parti staccati, pretrattare con il fissativo universale 1440 oppure con pittura murale diluita***.
Arenaria di cemento	Pretrattare con il fissativo universale 1440 oppure con pittura murale diluita***.
Calcestruzzo*	Trattare al più presto 6 settimane dopo la produzione. Togliere residui di olio delle cassaforme. Pretrattare con pittura murale diluita***.
Muratura a vista	Pretrattare superficie molto assorbenti con il fissativo universale 1440.
Pannelli di fibra morbida, pannelli di cellulosa	Per evitare un possibile gonfiamento della superficie codesti pannelli non vengono pretrattati, ma verniciati direttamente con la pittura murale.
Cartongesso	Pretrattare con il fissativo universale 1440.
Pannelli in fibra di gesso **	Pretrattare con il fissativo universale 1440 oppure con pittura murale diluita***.
Carte da parati Raufaser e fibra di vetro	Nessun pretrattamento
Vecchie pitture a calce e colla	Togliere completamente. Pretrattare con il fissativo universale 1440.
Vecchie pitture a smalto e a olio, come anche vernice di lattice	Vernici non portanti togliere completamente. Vecchie vernici ancora fissi irruvidire bene oppure togliere completamente. Se vengono tolti le vecchie vernici completamente, pretrattare con il fissativo universale 1440.
Carta da parati in tessuto	Pretrattare con il fissativo universale 1440.

* Strati di sedimento su calcestruzzo, intonaco di calce e cemento devono essere tolti.

** Pannelli in fibra di gesso per esempio Fermacell.

*** Secondo l'assorbimento del fondo diluire con ca. 30-50 %, mass. 100 % acqua (1:1) (vale soltanto per PRIMASOL 3011 bianco)!